

## GREENFIX EROMAT – TYYPPI 6S

### KOOKOSKUITU EROOSIENSUOJAMATTO ILMAN SIEMENIÄ

Rinteisiin ja pengerten vakauttamiseen, saatavilla monia versioita kuituyhdistelmillä lyhyeen, keskipitkään ja pitkään biohajoamiseen.

Eromatot ovat tikattua olkea, olki-kooskuitu seosta tai kookoskuitumattoja erilliseen kylvöön tai istuttamiseen. Omien tuotantolaitostemme kautta kehitymme ja päivitämme jatkuvasti, mikä mahdollistaa GREENFIX eroosionmattojen tuotannon korkealaatuisesta kuidusta, antaen parhaan mahdollisen tuloksen eroosionhallinnassa.



KUVAUS	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta (m <sup>2</sup> )	Paino per rulla (kg)
100% kookoskuitua, ylä- ja alapuoli biohajoavaa polypropeeniverkkoa 400-500 g/m <sup>2</sup>	1.20	60	72	30
	2.40	42	100.8	50

KUITU		KOOKOS
Kuitupitoisuus (%)		100%
Kokonaispaino (g/m <sup>2</sup> )		~450
Toiminnallinen kestoikä (kuukausi)		36
RAKENNE		
Pohjaverkon tyyppi		Kevyt
Päällysverkon tyyppi		Medium
Pohjaverkon verkkokoko		9 x 9 mm
Päällysverkon verkkokoko		19 x 36 mm
Pohjaverkon paino		4.8 g/m <sup>2</sup>
Päällysverkon paino		7.1 g/m <sup>2</sup>
Ompelulanka		Polypropeenilanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus		6.5 cN/dtex
Rinnesuusitus		1:1 tai >
STANDARDIT		
Vetolujuus	ISO -10319	2.8 kg-voima per 20 cm
D4595 Venyvyys (%)		34 x 20
D4491 Virtausnopeus, lyhytaikainen		4.26 m/s
Suurin sallittu leikkausjännitys (g/m <sup>2</sup> )		1100
"n" arvo karkeuskerroin		0.014